PROFFLEX
монтажные пены

КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ (БЕЛЫЙ) – силиконовый однокомпонентный уплотняющий герметик на ацетатной основе. Мультифункциональное назначение с антигрибковыми свойствами (содержанием фунгицида).

СВОЙСТВА

- Температура применения от +5˚С до +40˚С
- Термоустойчивость от -40˚С до +110˚С
- Длительное время сохраняет эластичные свойства
- Обладает отличной адгезией к стеклу, керамике, глазурованным поверхностям, алюминию и сотовому поликарбонату
- Не стекает в вертикальных швах
- Химически устойчив
- Устойчив к ультрафиолету
- Устойчив к появлению плесени (грибка)
- При отверждении выделяет уксусный запах

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Для уплотнения любых внутренних соединений, не подверженных нагрузкам (см. свойства)
- Подходит для применения во влажных помещениях
- Не рекомендуется применять на оцинкованных листовых металлических поверхностях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка: поверхность шва должна быть прочной. Предварительно поверхность очистить от пыли, обезжирить. Удалить все поврежденные и отступающие части/частицы шва.
Подготовка картриджа и шва: перед применением придайте герметику комнатную температуру (ок.+20˚С). Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его малярным скотчем. Обрежьте картридж над резьбой для открытия выпускного отверстия, прикрутите адаптер и вставьте картридж в пистолет.
Нанесение: нанесите герметик как можно более равномерно. После нанесения выровняйте его поверхность при помощи специального приспособления или пальцем, смоченным в мыльном растворе. Удалите малярный скотч, прежде чем герметик начнет затвердевать.
Завершение: При перерывах в работе, а также при замене картриджа, ослабьте рукоятку пистолета и потяните поршень назад, чтобы прекратить выход герметика из картриджа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	**Единица**	**Значение**
Поверхностное высыхание	минуты	8-10
Скорость затвердения	мм/24 ч.	2,5-3,0
Плотность (DIN 53 479-B)	г/см³	1,01
Свойства затвердевшего герметика		
Окончательное удлинение при разрыве (ISO 8339)	%	250
Твердость (по Шору А) (ISO 868)		18±2
Подвижность (ISO 11 600)	%	±25
Температурная устойчивость	°С	от - 40 до + 110

Срок годности 18 мес, объем 260 мл.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение глаз. Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку или маркировочный знак. Хранить в недоступном для детей месте. После работы вымыть руки. Пользоваться защитными: перчатками, одеждой, средствами защиты глаз, лица. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При попадании в глаза: промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы в случае возможности. Продолжить промывание глаз.
Оптимальная температура хранения: от +5˚С до +30˚С. Не допускать длительного нагрева свыше +30˚С, а также длительной заморозки при хранении.